



KENDA FARBEN È UN'AZIENDA  
CON SISTEMA DI QUALITÀ  
CERTIFICATO ISO 9001

## SERVIZIO TECNICO

# CAT 200

### ● SOMMARIO ATTIVATORE

- **USO**

Catalizzatore da utilizzare con gli adesivi poliuretanicici a base acqua della serie **ECOSAR MW 135** per migliorarne la resistenza all'idrolisi e al calore.
- **CARATTERISTICHE**
  - Aspetto mieloso trasparente
  - Densità ca. 1,15 g/cm<sup>3</sup> a 23°C
  - Contenuto NCO 21,8 +/- 1
  - Viscosità 23°C 1250 +/- 500 mPa s
- **APPLICAZIONE**

Il catalizzatore **CAT 200** è da utilizzarsi in combinazione con l'adesivo serie **ECOSAR MW 135** generalmente nella percentuale del 2% per aumentarne la resistenza all'idrolisi e al calore. In caso sia necessaria una maggiore resistenza a tali agenti si può raggiungere la percentuale massima del 3%.
- **MAGAZZINAGGIO**

La scadenza del prodotto riportata in etichetta è valida per i prodotti mantenuti al riparo dal calore diretto e dal freddo ed a condizioni standard di stoccaggio (temperatura minima 4°C a massimo 40°C).  
Il superamento della data di scadenza non significa necessariamente che il prodotto non soddisfi più le specifiche o i valori impostati.  
Tuttavia, prima di utilizzare detto prodotto dopo la data di scadenza, Kenda Farben consiglia di verificare se esso soddisfi ancora le specifiche o i valori di riferimento.  
Kenda Farben non sarà in alcun modo responsabile per il mancato rispetto di specifiche o valori impostati dopo la scadenza o per errato stoccaggio che possono abbreviare la vita del prodotto.
- **NOTE**

Tenere al riparo dal gelo e dal calore.  
Tenere gli imballi perfettamente chiusi.

Le informazioni tecniche riportate corrispondono alla nostra migliore esperienza; vengono tuttavia fornite a titolo puramente indicativo senza costituire alcun impegno da parte nostra.

29-11-2024 GA/pm