



KENDA FARBEN È UN'AZIENDA
CON SISTEMA DI QUALITÀ
CERTIFICATO ISO 9001

SCHEMA TECNICA

Serie **16**

SAR 600

● **SOMMARIO** **ADESIVO NEOPRENICO ADATTO PER LAVORAZIONE AGO**

- **CARATTERISTICHE**
- Adesivo policloroprenico monocomponente
 - Colore giallo
 - Viscosità a 20°C 2.800 +/- 200 cps
 - Tempo aperto 30 - 60 minuti
 - Peso specifico a 20°C 0,850 +/- 0,020
 - Temperatura di riattivazione (°C) 70 - 80
 - Contiene solventi in conformità alle leggi vigenti
 - Infiammabile
 - Designazione chimica policloroprene in solventi organici

- **APPLICAZIONE**
- Preparare adeguatamente le parti da incollare
 - applicare l'adesivo e lasciare asciugare per 20 minuti circa
 - unire le parti e pressare a Kg. 6/cm² per 10 secondi circa

Note: si consiglia di utilizzare l'adesivo a temperature non inferiori a 18°; nel caso venga stoccato in ambienti freddi ricondizionare prima dell'uso

- **SOLVENTI** Per diluizioni usare **SOLVENTE 31700**

- **IMBALLO** Petroliera da Kg. 15 netto

- **MAGAZZINAGGIO** Il prodotto si conserva per circa 24 mesi se tenuto in recipienti originali ben chiusi in luogo asciutto ed aerato.
Teme il gelo e l'eccessivo calore.

Le informazioni tecniche riportate corrispondono alla nostra migliore esperienza; vengono tuttavia fornite a titolo puramente indicativo senza costituire alcun impegno da parte nostra.

21-04-06 RM/pm