



KENDA FARBEN È UN'AZIENDA
CON SISTEMA DI QUALITÀ
CERTIFICATO ISO 9001

SCHEMA TECNICA

Serie **16**

SOLUZIONE PARA

- **SOMMARIO** **ADESIVO LEGGERO NON MACCHIANTE USATO NELLE PELLETTIERE E NEI CALZATURIFICI PER LAVORAZIONI DI GIUNTERIA, RIPIEGATURA E ACCOPPIAMENTI VARI DI PELLE CON FODERA, DI PELLE CON PELLE, DI SUOLETTE O SOTTOPIEDI AD ALTRI MATERIALI. OTTIMA MACCHINABILITÀ. ADESIVO EXPORT**

- **CARATTERISTICHE**
 - Adesivo a base di gomma naturale
 - Colore chiaro semitrasparente
 - Viscosità a 20°C 70" tazza Ford n° 8
 - Viscosità Brookfield 3.000 cps G = 3 V = 20
 - Tempo aperto 30 - 120 minuti
 - Peso specifico a 20°C 0,700 +/- 0,01
 - Temperatura di riattivazione (°C) /
 - Contiene solventi in conformità alle leggi vigenti
 - Infiammabile
 - Designazione chimica gomma naturale in solventi organici

- **APPLICAZIONE**
 - Spalmare l'adesivo a pennello sulle parti da incollare e lasciare asciugare il solvente per 15 - 20 minuti
 - unire quindi a freddo e pressare
 - l'accoppiamento può essere effettuato anche dopo 2 - 3 ore dall'applicazione dell'adesivo grazie alla spiccata appiccicosità del prodotto
 - la presa iniziale è discreta e si sviluppa completamente dopo 48 ore

Note: si consiglia di utilizzare l'adesivo a temperature non inferiori a 18°; nel caso venga stoccato in ambienti freddi ricondizionare prima dell'uso

- **SOLVENTI** Per diluizioni usare **SOLVENTE 31705**

- **IMBALLO** Latta da Kg. 11,8 netto

- **MAGAZZINAGGIO** Il prodotto si conserva per circa 24 mesi se tenuto in recipienti originali ben chiusi in luogo asciutto ed aerato. Teme il gelo e l'eccessivo calore.

Le informazioni tecniche riportate corrispondono alla nostra migliore esperienza; vengono tuttavia fornite a titolo puramente indicativo senza costituire alcun impegno da parte nostra.

17-03-06 RM/pm